

Family list

2 family member for:

JP2002217421

Derived from 1 application.

1 PORTABLE ELECTRONIC EQUIPMENT

Publication Info: **JP3535132B2 B2** - 2004-06-07

JP2002217421 A - 2002-08-02

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

Best Available Copy


PORTABLE ELECTRONIC EQUIPMENT

Patent number: JP2002217421
Publication date: 2002-08-02
Inventor: YAMAZAKI SHUNPEI; ARAI YASUYUKI; TERAMOTO SATOSHI
Applicant: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB
Classification:
- international: C08J7/04; G02F1/1333; G02F1/1345; G02F1/1368; H01L29/786; C08J7/00; G02F1/13; H01L29/66; (IPC1-7): H01L29/786; C08J7/04; G02F1/1333; G02F1/1345; C08L101/00
- european:
Application number: JP20010340759 20011106
Priority number(s): JP20010340759 20011106

Report a data error here

Abstract of JP2002217421

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a mechanically flexible and which can be made light-weight configuration, in portable electronic equipment having an active-matrix type liquid crystal display. **SOLUTION:** A semiconductor device has a flexible resin substrate, a resin layer that is provided at an upper section on the flexible resin substrate, and a thin-film transistor that is provided at the upper section on the resin layer. The semiconductor device is further provided in card-type calculators, portable computers, the portable electronic equipment, such as various kinds of communication equipment, and card-type electronic equipment.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-217421

(P 2 0 0 2 - 2 1 7 4 2 1 A)

(43) 公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード (参考)
H01L 29/786		C08J 7/04	CEZ Z 2H090
C08J 7/04	CEZ	G02F 1/1333	500 2H092
G02F 1/1333	500		505 4F006
	505	1/1345	5F110
1/1345		C08L101:00	

審査請求 有 請求項の数23 O L (全8頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-340759(P 2001-340759)
(62) 分割の表示 特願平9-314392の分割
(22) 出願日 平成6年12月27日(1994.12.27)

(71) 出願人 000153878
株式会社半導体エネルギー研究所
神奈川県厚木市長谷398番地
(72) 発明者 山崎 舜平
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内
(72) 発明者 荒井 康行
神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内
(74) 代理人 100103159
弁理士 加茂 裕邦


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 携帯型電子機器

(57) 【要約】

【課題】 アクティブマトリクス型の液晶表示装置を有する携帯型電子機器において、機械的にフレキシブルでしかも軽量化された構成を得る。

【解決手段】 可撓性を有する樹脂基板、該可撓性を有する樹脂基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とするカード型計算機や携帯型コンピュータ、さらには各種通信機器等の携帯型電子機器、およびカード型電子機器。



【特許請求の範囲】

【請求項1】可撓性を有する樹脂基板、該可撓性を有する樹脂基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項2】可撓性を有するプラスチック基板、該可撓性を有するプラスチック基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項3】可撓性を有する基板、前記可撓性を有する基板の上方に設けられた樹脂層及び前記樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えた携帯型電子機器であって、前記可撓性を有する基板は、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリエチレンナフタレート基板、ポリエチレンサルファイト基板またはポリイミド基板であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項4】可撓性を有する樹脂基板、該可撓性を有する樹脂基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項5】可撓性を有するプラスチック基板、該可撓性を有するプラスチック基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項6】可撓性を有する基板、前記可撓性を有する基板の上方に設けられた樹脂層及び前記樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えた携帯型電子機器であって、前記可撓性を有する基板は、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリエチレンナフタレート基板、ポリエチレンサルファイト基板またはポリイミド基板であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項7】請求項1乃至請求項6のいずれか一項において、前記可撓性を有する基板は、凹凸を有することを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項8】請求項1乃至請求項7のいずれか一項において、前記樹脂層は、アクリル樹脂層であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項9】請求項1乃至請求項7のいずれか一項において、前記樹脂層は、アクリル酸メチルエステル層、アクリル酸エチルエステル層、アクリル酸ブチルエステル層またはアクリル酸2-エチルヘキシルエステル層であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項10】請求項1乃至請求項9のいずれか一項において、前記樹脂層の表面は、平坦であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項11】請求項1乃至請求項10のいずれか一項

において、前記携帯型電子機器は、カード型計算機であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項12】請求項1乃至請求項10のいずれか一項において、前記携帯型電子機器は、携帯型コンピュータであることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項13】請求項1乃至請求項10のいずれか一項において、前記携帯型電子機器は、通信機器であることを特徴とする携帯型電子機器。

【請求項14】可撓性を有する樹脂基板、該可撓性を有する樹脂基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とするカード型電子機器。

【請求項15】可撓性を有するプラスチック基板、該可撓性を有するプラスチック基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とするカード型電子機器。

【請求項16】可撓性を有する基板、前記可撓性を有する基板の上方に設けられた樹脂層及び前記樹脂層の上方に設けられた薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたカード型電子機器であって、

前記可撓性を有する基板は、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリエチレンナフタレート基板、ポリエチレンサルファイト基板またはポリイミド基板であることを特徴とするカード型電子機器。

【請求項17】可撓性を有する樹脂基板、該可撓性を有する樹脂基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とするカード型電子機器。

【請求項18】可撓性を有するプラスチック基板、該可撓性を有するプラスチック基板の上方に設けられた樹脂層及び該樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたことを特徴とするカード型電子機器。

【請求項19】可撓性を有する基板、前記可撓性を有する基板の上方に設けられた樹脂層及び前記樹脂層の上方に設けられた逆スタガ型の薄膜トランジスタを有する半導体装置を備えたカード型電子機器であって、

前記可撓性を有する基板は、ポリエチレンテレフタレート基板、ポリエチレンナフタレート基板、ポリエチレンサルファイト基板またはポリイミド基板であることを特徴とするカード型電子機器。

【請求項20】請求項14乃至請求項19のいずれか一項において、前記可撓性を有する基板は、凹凸を有することを特徴とするカード型電子機器。

【請求項21】請求項14乃至請求項20のいずれか一項において、前記樹脂層は、アクリル樹脂層であることを特徴とするカード型電子機器。

【請求項22】請求項14乃至請求項20のいずれか一

項において、前記樹脂層は、アクリル酸メチルエステル層、アクリル酸エチルエステル層、アクリル酸ブチルエステル層またはアクリル酸 2-エチルヘキシルエステル層であることを特徴とするカード型電子機器。

【請求項 23】請求項 14 乃至請求項 22 のいずれか一項において、前記樹脂層の表面は、平坦であることを特徴とするカード型電子機器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本明細書で開示する発明は、樹脂基板（王業用プラスチック基板を含む）等の可撓性（フレキシブルな機械的な性質）を有する基板上に形成された薄膜トランジスタの構成およびその作製方法に関する。また、この薄膜トランジスタを用いて構成されたアクティブマトリクス型の液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】ガラス基板や石英基板上に形成された薄膜トランジスタが知られている。このガラス基板上に形成される薄膜トランジスタは、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に主に利用されている。アクティブマトリクス型の液晶表示装置は、高速動画や微細な表示を行うことができるので、単純マトリクス型の液晶表示装置に代わるものと期待されている。

【0003】アクティブマトリクス型の液晶表示装置というのは、各画素のそれぞれに 1 つ以上の薄膜トランジスタをスイッチング素子として配置し、画素電極に出入りする電荷をこの薄膜トランジスタで制御するものである。基板としてガラス基板や石英基板が用いられるのは、液晶表示装置を可視光が透過する必要があるからである。

【0004】一方、液晶表示装置は極めて応用範囲の広い表示手段として期待されている。例えば、カード型の計算機や携帯型のコンピュータ、さらには各種通信機器等の携帯型の電子機器に用いられる表示手段として期待されている。そしてこれら携帯型の電子機器に利用される表示手段においては、取り扱う情報の高度化に従って、より高度な情報の表示が求められている。例えば、数字や記号のみではなく、より微細な画像情報や動画を表示する機能が求められている。

【0005】液晶表示装置により微細な画像情報や動画を表示する機能を求める場合、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を利用する必要がある。しかし、基板としてガラス基板や石英基板を用いた場合、

・液晶表示装置自体の厚さを薄くすることに限界がある。

・重量が大きくなる。

・軽量化しようとして基板の厚さを薄くすると、基板が割れる。

・基板に柔軟性がない。

といった問題を有している。

【0006】特にカード型の電子機器は、その取扱において、多少の応力が働いても破損しない柔軟性が要求されるので、その電子機器に組み込まれる液晶表示装置にも同様な柔軟性（フレキシビリティ）が要求される。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本明細書で開示する発明は、柔軟性を有するアクティブマトリクス型の液晶表示装置を提供することを課題とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】液晶表示装置に柔軟性を与える方法としては、基板として透光性を有するプラスチック基板や樹脂基板を用いる方法がある。しかし、樹脂基板はその耐熱性の問題からその上に薄膜トランジスタを形成することは技術的に困難であるという問題がある。

【0009】そこで、本明細書で開示する発明は、以下に示すような構成を採用することにより、上記の困難性を解決することを特徴とする。本明細書で開示する発明の一つは、フィルム状の樹脂基板と、前記樹脂基板の表面に形成された樹脂層と、前記樹脂層上に形成された薄膜トランジスタと、を有することを特徴とする。

【0010】上記構成の具体的な例を図 1 に示す。図 1 に示す構成においては、フィルム状の樹脂基板である PET フィルム（厚さ 100 μm ）に接して、樹脂層 102 が形成されており、さらにその上に Inverted staggered 型の薄膜トランジスタが形成されている。

【0011】フィルム状の樹脂基板としては、PET（ポリエチレンテレフタレート）、PEN（ポリエチレンナフタレート）、PES（ポリエチレンサルファイト）、ポリイミドから選ばれたものを用いることができる。ここで必要とされる条件は、可撓性を有すること、それに透光性を有すること、である。またなるべく高い温度に耐えることができることが望ましい。一般的にこれら樹脂基板は、加熱温度を 200℃程度以上に上げていくと、表面にオリゴマー（直径 1 μm 程度の重合体）が析出したり、ガスを発生したりし、その上に半導体層を形成することは著しく困難になる。従って、その耐熱温度がなるべく高いものである必要がある。

【0012】上記構成において樹脂層は、樹脂基板の表面を平坦化するための機能を有している。この平坦化という意味には、半導体層の形成等の加熱に伴う工程において、樹脂基板の表面にオリゴマーが発生することを防ぐ機能も含まれる。

【0013】この樹脂層としては、アクリル酸メチルエステル、アクリル酸エチルエステル、アクリル酸ブチルエステル、アクリル酸 2-エチルヘキシルエステルから選ばれたアクリル樹脂を用いることができる。この樹脂層を形成することで、樹脂基板を用いた場合でも、上述した薄膜トランジスタを作製する場合の不都合を抑制する

ことができる。

【0014】他の発明の構成は、フィルム状の樹脂基板上に樹脂層を形成する工程と、前記樹脂層上に半導体層をプラズマCVD法で形成する工程と、前記半導体層を用いて薄膜トランジスタを形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0015】他の発明の構成は、フィルム状の樹脂基板を所定の温度で加熱処理し樹脂基板からの脱ガス化を計る工程と、フィルム状の樹脂基板上に樹脂層を形成する工程と、前記樹脂層上に半導体層をプラズマCVD法で形成する工程と、前記半導体層を用いて薄膜トランジスタを形成する工程と、を有することを特徴とする。

【0016】上記構成において、加熱処理を施し樹脂基板からの脱ガス化を計るのは、後の加熱を従うプロセスにおいて、樹脂基板から脱ガス化現象が起こることを防ぐためである。例えば、樹脂基板上に半導体薄膜を形成している最中に樹脂基板からの脱ガス化が起こると、半導体薄膜に大きなピンホールが形成されることになり、その電気特性は大きく損なわれたものになってしまう。従って、予め後のプロセス中において加えられる加熱温度よりも高い温度で加熱処理を行い、樹脂基板中からの脱ガス化を行っておくことによって、後の工程における樹脂基板からの脱ガス現象を抑制することができる。

【0017】他の発明の構成は、フィルム状の樹脂基板を所定の温度で加熱処理する工程と、フィルム状の樹脂基板上に樹脂層を形成する工程と、前記樹脂層上に半導体層をプラズマCVD法で形成する工程と、前記半導体層を用いて薄膜トランジスタを形成する工程と、を有し、前記プラズマCVD法での半導体層の形成に際して、前記所定の温度以下の温度で加熱を行うことを特徴とする。

【0018】他の発明の構成は、フィルム状の樹脂基板を所定の温度で加熱処理する工程と、フィルム状の樹脂基板上に樹脂層を形成する工程と、前記樹脂層上に半導体層をプラズマCVD法で形成する工程と、前記半導体層を用いて薄膜トランジスタを形成する工程と、を有し、前記所定の温度は、他の工程における加熱温度より高い温度であることを特徴とする。

【0019】他の発明の構成は、一対のフィルム状の樹脂基板と、前記樹脂基板間に保持された液晶材料と、前記一対の樹脂基板の少なくとも一方の表面上に形成された画素電極と、前記画素電極に接続された薄膜トランジスタと、を有し、前記薄膜トランジスタは樹脂基板上に形成されており、前記一対のフィルム状の樹脂基板の表面にはその表面を平坦化するための樹脂層が形成されていることを特徴とする。

成膜温度（基板を加熱する温度）
反応圧力
RF (13.56 MHz)
反応ガス

【0020】上記構成の具体的な例を図3に示す。図3に示す構成には、一対の樹脂基板301と302、これら樹脂基板間に保持された液晶材料309、画素電極306、画素電極306に接続された薄膜トランジスタ305、樹脂基板301の表面を平坦化するための樹脂層303が示されている。

【0021】

【実施例】〔実施例1〕本実施例は、Inverted staggered型の薄膜トランジスタを有機樹脂基板であるPET（ポリエチレンテレフタレート）基板上に形成する例を示す。

【0022】まず図1(A)に示すように厚さ100 μ mのPETフィルム101を用意し、脱ガス化のための加熱処理を加える。この加熱処理は、後のプロセスにおいて加わる最も高い温度以上の温度である必要がある。本実施例で示すプロセスでは、プラズマCVD法による非晶質珪素膜の成膜時における160 $^{\circ}$ Cの温度が最高加熱温度であるので、このPETフィルムからの脱ガス化を計るための加熱処理は180 $^{\circ}$ Cで行う。

【0023】このPETフィルム上にアクリル樹脂の層102を形成する。アクリル樹脂としては例えばアクリル酸メチルエステルを用いることができる。このアクリル樹脂の層102は、後の熱が加わるプロセスにおいて、PETフィルムの表面にオリゴマーが発生することを防ぐためのものである。また、このアクリル樹脂の層102は、PETフィルム表面の凹凸を平坦にする機能を有している。一般にPETフィルムの表面は普通数百Å \sim 1 μ mオーダーの凹凸を有している。このような凹凸は、厚さが数百Åである半導体層に対して電氣的に大きな影響を与えることになる。従って、半導体層が形成される下地を平坦化することは極めて重要なこととなる。

【0024】次にアルミニウムでなるゲイト電極103を形成する。このゲイト電極の形成は、スパッタ法によってアルミニウム膜2000 \sim 5000Å（ここでは3000Å）の厚さに成膜し、さらにフォトリソグラフィ工程による公知のパターニングを行うことにより行われる。またパターンの側面はテーパ状になるようにエッチングを行う。（図1(A)）

【0025】次にゲイト絶縁膜として機能する酸化珪素膜104をスパッタ法で1000Åの厚さに成膜する。ゲイト絶縁膜としては、酸化珪素膜ではなく窒化珪素膜を用いてもよい。

【0026】次にプラズマCVD法を用いて実質的に真正（I型）の非晶質珪素膜105を500Åの厚さに成膜する。以下に成膜条件を示す。

【0027】

160 $^{\circ}$ C
0.5 Torr
20mW/cm²
SiH₄

ここでは平行平板型のプラズマCVD装置を用いて成膜を行う。また加熱は、樹脂基板が置かれる基板ステージ内に配置されたヒーターによる基板の加熱温度である。このようにして図1(B)に示す状態を得る。

【0028】さらに後の工程において、エッチングストッパーとして機能する酸化珪素膜をスパッタ法で成膜し、

成膜温度 (基板を加熱する温度)
反応圧力
RF (13.56 MHz)
反応ガス

【0030】こうして図1(C)に示す状態を得る。その後、N型の非晶質珪素膜107と実質的に真正(I型)の非晶質珪素膜105とに対してドライエッチングによるパターニングを行う。そしてアルミニウム膜を3000Åの厚さにスパッタ法で成膜する。さらにこのアルミニウム膜とその下のN型の非晶質珪素膜とをエッチングすることにより、ソース電極108とドレイン電極109を形成する。このエッチング工程において、エッチングストッパー106の作用によって、ソース/ドレインの分離が確実に行われる。(図1(D))

【0031】そして、酸化珪素膜またはポリイミド等の樹脂材料を用いて層間絶縁層110を6000Åの厚さに形成する。酸化珪素膜を形成する場合には、酸化珪素被膜形成用の塗布液を用いればよい。最後にコンタクトホール形成を行い、ITOを用いて画素電極111を形成する。以上のようにして、透光性を有する樹脂基板を用いて、アクティブマトリクス型の液晶表示装置の各画素電極に配置される薄膜トランジスタを得ることができる。(図1(E))

【0032】〔実施例2〕本実施例は、実施例1に示した薄膜トランジスタを利用して、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を構成する場合の例を示す。図3に本実施例に示す液晶電気光学装置の断面を示す。

【0033】図3において、301と302とが一对の基板を構成する厚さ100μmのPETフィルムである。303で示されるのが平坦化層として機能するアクリル樹脂層である。306が画素電極である。図3には、2画素分の構成が示されている。

成膜温度 (基板を加熱する温度)
反応圧力
RF (13.56 MHz)
反応ガス

ここでは平行平板型のプラズマCVD装置を用いて成膜を行う。

【0039】さらにN型の非晶質珪素膜を平行平板型の

成膜温度 (基板を加熱する温度)
反応圧力
RF (13.56 MHz)
反応ガス

【0040】そしてN型の非晶質珪素膜をパターニング

パターニングを施すことによりエッチングストッパー106を形成する。

【0029】次にN型の非晶質珪素膜107を平行平板型のプラズマCVD法で300Åの厚さに成膜する。以下に成膜条件を示す。

160℃
0.5 Torr
20mW/cm²
B₂H₆/SiH₄=1/100

【0034】304は対向電極である。そして307と308が液晶309を配向させる配向膜である。液晶309は、TN型液晶やSTN型液晶、さらには強誘電性液晶等を用いることができる。一般的にTN液晶が利用される。また液晶層の厚さとしては、数μm~10μm程度が利用される。

【0035】画素電極306には、薄膜トランジスタ305が接続されており、この画素電極306に出入りする電荷は、薄膜トランジスタ305によって制御される。ここでは、1つの画素電極306における構成を代表的に示すが、他に必要とする数で同様な構成が形成される。

【0036】図3に示すような構成においては、基板301と302とが、可撓性を有しているため、液晶パネル全体をフレキシブルなものとすることができる。

【0037】〔実施例3〕本実施例は、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に利用されるCoplanar型の薄膜トランジスタを作製する場合の例を示す。図2に本実施例に示す薄膜トランジスタの作製工程を示す。

まずフィルム状の有機樹脂基板として、厚さ100μmのPETフィルム201を用意する。そして180℃の加熱処理を加えて、PETフィルム中からの脱ガス化を促進させる。そしてその表面にアクリル樹脂からなる層202を形成する。ここでは、アクリル樹脂としてアクリル酸エチルエステルを用いる。

【0038】次にチャネル形成領域が形成される実質的に真正(I型)な半導体層203をプラズマCVD法で成膜する。以下に成膜条件を示す。

160℃
0.5 Torr
20mW/cm²
SiH₄

プラズマCVD法で300Åの厚さに成膜する。以下に成膜条件を示す。

160℃
0.5 Torr
20mW/cm²
B₂H₆/SiH₄=1/100

して、ソース領域205とドレイン領域204を形成す

る。(図2(A))

【0041】そしてゲイト絶縁膜として機能する酸化珪素膜または窒化珪素膜をスパッタ法で成膜し、パターニングを施すことにより、ゲイト絶縁膜206を形成する。さらにアルミニウムによりゲイト電極207を形成する。(図2(B))

【0042】次に層間絶縁膜としてポリイミドの層208を5000Åの厚さに成膜する。さらにコンタクトホ
成膜温度(基板を加熱する温度)
反応圧力
RF(13.56 MHz)
反応ガス

ここでは平行平板型のプラズマCVD装置を用いて成膜を行う。

【0044】次にN型の微晶質珪素膜を成膜する場合の
成膜温度(基板を加熱する温度)
反応圧力
RF(13.56 MHz)
反応ガス

【0045】一般的に投入パワーを100~200mW/cm²とすることによって、微晶質珪素膜を得ることができる。またI型の半導体層の場合には、パワーを高くするのに加えて、シランを水素で10~50倍程度希釈すると効果的である。しかしながら水素希釈を行うと、成膜速度が低下する。

【0046】【実施例5】本実施例は、他の実施例で示すようなプラズマCVD法で形成された珪素膜に対して、フィルム状の基体(基板)を加熱しない程度のパワーでレーザー光を照射する構成に関する。

【0047】ガラス基板上に形成された非晶質珪素膜に対してレーザー光(例えばKrFエキシマレーザー光)を照射して、結晶性珪素膜に変成する技術が知られている。また珪素膜に対して、一導電性を付与する不純物イオンを注入した後に、レーザー光を照射することによって、結晶化(イオンの注入により珪素膜は非晶質化する)と不純物イオンの活性化を行う技術が知られている。

【0048】本実施例に示す構成は、上記のようなレーザー光の照射プロセスを利用したものであって、図1の非晶質珪素膜105や図2の非晶質珪素膜203や204に対して極弱いレーザー光を照射し、非晶質珪素膜を結晶化させることを特徴とする。また予め成膜される膜が微晶質珪素膜である場合には、その結晶性を向上させることができる。

【0049】レーザー光としては、KrFエキシマレーザーやXeClエキシマレーザーを用いればよい。またその照射エネルギーは、10~50mJ/cm²とし、樹脂基板101または201に対して熱的なダメージを与えないようにすることが重要である。

【0050】

ールの形成を行い、画素電極となるITO電極209をスパッタ法で形成し、薄膜トランジスタを完成させる。

(図2(C))

【0043】【実施例4】本実施例では、実施例1または実施例2に示した構成において、半導体層を微晶質半導体膜で構成する場合の例を示す。まず実質的に真正な半導体層を微晶質(マイクロクリスタル)半導体層とする場合の成膜条件を示す。

160℃
0.5 Torr
150mW/cm²
SiH₄/H₂=1/30

成膜条件を示す。この場合も平行平板型のプラズマCVD装置を用いて成膜を行う場合の例である。

160℃
0.5 Torr
150mW/cm²
B₂H₆/SiH₄=1/100

【発明の効果】本明細書に開示する発明を採用することにより、アクティブマトリクス型の液晶表示装置において、

- ・装置自体の厚さを薄くすることができる。
 - ・重量を軽くすることができる。
 - ・外力によって基板が割れたりしないものを得ることができる。
 - ・柔軟性を有するものを得ることができる。
- このような液晶表示装置は、広い用途に利用することができ、極めて有用なものである。

【0051】本発明においては、以上のように薄膜トランジスタを用いて構成されたアクティブマトリクス型の液晶表示装置を、カード型の計算機や携帯型のコンピュータ、さらには各種通信機器等の携帯型の電子機器、すなわち携帯型電子機器に用いるに際して(本明細書0001~0007段落等)、上記0050段落等に記載のように、アクティブマトリクス型の液晶表示装置の厚さを薄くし、かつ重量を軽くすることができるため、軽量化された携帯型電子機器とすることができる。また、特にカード型の電子機器においては、多少の応力が働いても破損のない柔軟性(フレキシビリティ)を有するカード型の電子機器とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図2】実施例の薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図3】液晶パネルの断面の概略を示す図。

【符号の説明】


101、201 PETフィルム基板(ポリエチレンテレフタレート)

11	
301、302	一対の樹脂基板
102、202	アクリル樹脂層
303	樹脂層
103、207	ゲイト電極
104、206	ゲイト絶縁膜
105、203	実質的に真正な非晶質珪素膜
106	エッチングストッパー層
107	N型の非晶質珪素膜
108	ソース電極
109	ドレイン電極


12	
110	層間絶縁膜
111、209	画素電極
205	ソース領域
204	ドレイン領域
304	対向電極
305	薄膜トランジスタ
306	画素電極
307、308	配向膜
309	液晶材料

10


【図1】



【図2】



【図 3】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

識別記号

F I

テ-マ-ト (参考)

// C 0 8 L 101:00

H 0 1 L 29/78

6 2 6 C

(72) 発明者 寺本 聡

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

Fターム(参考) 2H090 HB07X JB03 JC03 JD13

LA04

2H092 JA26 PA06 RA10

4F006 AA35 AA39 AA40 AB24 BA00

CA08 EA05

5F110 AA30 BB01 CC01 CC07 DD01

DD12 DD25 EE03 EE23 EE44

FF02 FF03 FF28 GG02 GG13

GG14 GG15 GG25 GG35 GG45

HK03 HK09 HK14 HK15 HK16

HK21 HK33 HK35 HL07 NN02

NN04 NN12 NN23 NN27 NN34

NN72 PP03 QQ19